

試験報告書様式 1-1(3)

全9頁の1頁

試験報告書第23-1509号

試験報告書

依頼者名 株式会社サンワカンパニー
所在地 大阪市北区茶屋町19-19
アプローズタワー21F
試料名 称 セラミックタイル
商品名 P-ANATOLIA
品番 YR8030AM BEIGE MICROSTEP

試験項目及び試験方法
主な試験設備及び試験条件
試験日
試験報告書全頁数

9枚

試験を行った事業所 岐阜県多治見市笠原町3986-91

一般財団法人全国タイル検査・技術協会 岐阜試験所

貴依頼に基づき実施した試験の結果は、別添試験結果シートに記載したとおりであることを報告致します。

2024年4月12日

岐阜県多治見市笠原町3986-91

一般財団法人全国タイル検査・技術協会

専務理事 日比野 臣時

当財団試験所は、産業標準化法に基づく試験事業者登録制度（JNLA）により登録されています。

JNLA登録試験事業者（登録番号：060229JP）

この報告書は、依頼者より提供された試料を用いて試験を行い、得られた試験結果を記載するものです。

この報告書は、当財団の事前の了承なしに、報告書の一部のみを複製して用いることを禁じます。

試験報告書様式 1-2 (3) 全9頁の2頁

試験報告書第 23-1509号

試料の概要

次の試験の概要の情報は、依頼者から提供された情報を記載しています。

製造業者名 Guocera Sdn Bhd

名 称 セラミックタイル

種類 磁器質タイル

商品名 P-ANATOLIA

番号 YR8030AM BEIGE MICROSTEP

寸法 製作寸法 600X600X9.3mm

供給された寸法 600X600X9.3mm

数量 12

サンプリング方法 依頼者によるサンプリング

試料受領日 2024年3月25日

以下余白

試験結果様式 0.4-21

全9頁の3頁

試験報告書第23-1509号

試験結果シート

品名 P-ANATOLIA

品番 YR8030AM BEIGE MICROSTEP

製作寸法 600X600X9.3mm

試験項目 吸水率測定

試験方法 規格名称 セラミックタイル試験方法

-第3部：吸水率、見掛け気孔率及びかさ密度の測定方法

規格番号 JIS A 1509-3 : 2014 A (真空法)

試験数 n=5

試料寸法 300X300X9.3mm

試験日 2024年4月1日～2024年4月2日

試料No.	乾燥時の質量(g)	吸水時の質量(g)	吸水率(%)
1	1829.21	1831.31	0.11
2	1771.43	1773.79	0.13
3	1754.23	1756.44	0.13
4	1763.73	1765.74	0.11
5	1778.80	1780.48	0.09

以下余白

試験結果様式 0.5-11

全9頁の4頁

試験結果

品名 P-ANATOLIA

品番 YR8030AM BEIGE MICROSTEP

製作寸法 600X600X9.3mm

試験項目 曲げ破壊荷重及び曲げ強度の測定

試験方法 J 規格名称 セラミックタイル試験方法

－第4部：曲げ破壊荷重及び曲げ強度の測定方法

規格番号 JIS A 1509-4 : 2014

試験数 $n = 5$

主な試験条件 スパン 590 mm

試料寸法 600X600X9.3mm

試験日 2024年4月1日

試料No.	破壊荷重 (N)	曲げ破壊荷重 (N)	曲げ強度 (N/mm ²)
1	2266	2228.5	50.1
2	2035	2000.8	46.9
3	2133	2097.2	45.4
4	2225	2187.7	47.4
5	2187	2150.2	49.8

以下余白

試験結果様式 0.6-20-2
全9頁の5頁
試験報告書第23-1509号

試験結果

品名 P-ANATOLIA

品番 YR8030AM BEIGE MICROSTEP

製作寸法 600X600X9.3mm

試験項目 耐素地摩耗性試験

試験方法 規格名称 セラミックタイル試験方法

—第5部：床タイルの耐素地摩耗性試験方法
規格番号 JIS A 1509-5 : 2020

試験数 n = 5

試料寸法 120X120X9.3mm

試験日 2024年4月3日

試料No.	摩耗体積 (mm ³)
1	139
2	135
3	131
4	139
5	143

以下余白

試験結果様式 09-10

全9頁の6頁

試験報告書第23-1509号

試験結果

品名 P-ANATOLIA

品番 YR8030AM BEIGE MICROSTEP

製作寸法 600X600X9.3mm

試験項目 耐凍害性試験

試験方法 規格名称 セラミックタイル試験方法-第9部:耐凍害性試験方法

規格番号 JIS A 1509-9: 2014

試験数 n=5

試料寸法 300X300X9.3mm

試験日 2024年4月2日～2024年4月10日

試料No.	目視観察結果
1	凍結融解100サイクル終了時、試料に損傷なし
2	凍結融解100サイクル終了時、試料に損傷なし
3	凍結融解100サイクル終了時、試料に損傷なし
4	凍結融解100サイクル終了時、試料に損傷なし
5	凍結融解100サイクル終了時、試料に損傷なし

以下余白

試験結果様式 12-60-2

全9頁の7頁

試験報告書第23-1509号

試験結果

品名 P-ANATOLIA
品番 YR8030AM BEIGE MICROSTEP

製作寸法 600X600X9.3mm

試験項目 耐滑り性試験 (C.S.R値)

試験方法 規格名称 セラミックタイル試験方法－第12部：耐滑り性試験方法
規格番号 JIS A 1509-12 : 2020

試験数 n = 5

主な試験条件 滑り片の種類
ゴムシート 硬さA72~80 厚さ3~6mm

試料の表面状態
JIS Z 8901に規定する試験用粉体1の1種、7種と水道水とを、9:1:20の質量比
で混合した懸濁液を約400 g/m²散布する。

測定時の環境温度： 23 °C

試料寸法 300X300X9.3mm

試料作成方法

試験日 2024年4月9日

試料No.	C. S. R
1	0.49
2	0.49
3	0.50
4	0.49
5	0.48

注意

この試験結果は、上記の試験条件で行った結果を示すものであり、他の条件では結果が異なる場合があります。また、試料表面の状態(磨き面等)によっては、実際の歩行感覚と一致しない場合があります。

以下余白

試験結果様式 12-71-2

全9頁の8頁

試験結果シート

品名 P-ANATOLIA

品番 YR8030AM BEIGE MICROSTEP

製作寸法 600X600X9.3mm

試験項目 耐滑り性試験 (C.S.R・B)

試験方法 規格名称 セラミックタイル試験方法-第12部:耐滑り性試験方法

規格番号 JIS A 1509-12: 2020

試験数 n = 5

主な試験条件 滑り片の種類

ゴム製ノンスリップシート

(硬度: A70~80 厚さ: 平たん部分4.5mm 突起部分6~7mm 突起部分の形状φ7mm)

試料の表面状態

JIS Z 8901に規定する試験用粉体の4種と水道水を、1:300の質量比で

混合した懸濁液を約100g/m²散布する。

測定時の環境温度: 23 °C

試料寸法 300X300X9.3mm

試料作成方法

試験日 2024年4月5日

試料No.	C. S. R・B
1	0.95
2	0.94
3	0.84
4	0.89
5	0.84

注 意

この試験結果は、上記の試験条件で行った結果を示すものであり、他の条件では結果が異なる場合があります。また、試料表面の状態(磨き面等)によっては、実際の歩行感覚と一致しない場合があります。

以下余白

試験結果様式 15-06 (1)

全9頁の9頁

試験報告書第 23-1509号

試験結果シート

試験項目 耐滑り性試験 (湿潤状態)

試験方法 ASTM E 303

試験数 n = 3

主な試験設備 英国振り子試験器

滑り片: ゴム製スライダー

主な試験条件 滑り片の接触長さ: 124~127mm

測定時の環境温度: 20 °C 測定時の水温: 19 °C

測定表面の状態: 湿潤状態 (試料表面に散水し、濡れた状態)

滑り抵抗値: 連続した5回の測定値のばらつきが3未満になるまで測定を

行い、その5回の測定値の中央値をその試料の滑り抵抗値

とする。

試料寸法 300X300X9.3mm

試料調整方法 一

試験日 2024年4月3日

耐滑り性試験結果

試料No.	滑り抵抗値 (BPN値)
1	40
2	39
3	45

以下余白