

試験報告書様式 1-1 (3)-3

全 9 頁の 1 頁

試験報告書第 25-1128 号

試験報告書

依頼者名 株式会社ミラタップ
所在地 大阪市北区大深町5番54号

試験料名 セラミックタイル

商品名 BLEND ALMOND

品番 B71471

試験項目及び試験方法 試験結果シートに記載

主な試験設備及び試験条件 試験結果シートに記載

試験日 試験結果シートに記載

試験報告書全頁数 9 枚

試験を行った事業所 岐阜県多治見市笠原町 3986-91

一般財団法人全国タイル検査・技術協会 岐阜試験所

貴依頼に基づき実施した試験の結果は、別添試験結果シートに記載したとおりであることを報告致します。

2026年1月14日

岐阜県多治見市笠原町 3986-91

一般財団法人全国タイル検査・技術協会

専務理事 日比野 臣時

当財団試験所は、産業標準化法に基づく試験事業者登録制度（JNLA）により登録されています。

JNLA登録試験事業者（登録番号：060229JP）

この報告書は、依頼者より提供された試料を用いて試験を行い、得られた試験結果を記載するものです。

この報告書は、当財団の事前の了承なしに、報告書の一部のみを複製して用いることを禁じます。

試験報告書様式1-2 (3) -3

全9頁の2頁

試験報告書第25-1128号

試料の概要

次の試料の概要の情報は、依頼者から提供された情報を記載しています。

製造業者名 ITALCER Spa SB
 名称 セラミックタイル
 種類 磁器質タイル
 商品名 BLEND ALMOND
 商品番 B71471
 製品寸法 製作寸法 597X597X8.5mm

供給された試料の寸法 597X597X8.5mm

数量 12

試料受領日 2025年12月9日

以下余白

試験結果様式 04-2.1

全9頁の3頁

試験報告書第25-1128号

試験結果シート

品名 BLEND ALMOND

品番 B71471

製作寸法 597X597X8.5mm

試験項目 吸水率測定

試験方法 規格名称 セラミックタイル試験方法

-第3部：吸水率、見掛け気孔率及びかさ密度の測定方法

規格番号 JIS A 1509-3：2014 (真空法)

試験数 n = 5

試料寸法 300X300X8.5mm

試験日 2025年12月11日～2025年12月12日

試料No.	乾燥時の質量 (g)	吸水時の質量 (g)	吸水率 (%)
1	1666.52	1669.07	0.15
2	1711.32	1713.87	0.15
3	1670.89	1673.90	0.18
4	1707.35	1710.58	0.19
5	1700.00	1703.60	0.21

以下余白

試験結果様式 05-1.1

全9頁の4頁

試験報告書第25-1128号

試験結果シート

品名 BLEND ALMOND

品番 B71471

製作寸法 597X597X8.5mm

試験項目 曲げ破壊荷重及び曲げ強度の測定

試験方法 規格名称 セラミックタイル試験方法

—第4部：曲げ破壊荷重及び曲げ強度の測定方法

規格番号 JIS A 1509-4：2014

試験数 $n = 5$

主な試験条件 スパン 587 mm

試料寸法 597X597X8.5mm

試験日 2025年12月12日

試料No.	破壊荷重 (N)	曲げ破壊荷重 (N)	曲げ強度 (N/mm^2)
1	1702	1673.1	45.5
2	1752	1722.1	46.5
3	1715	1685.9	44.6
4	1688	1659.4	45.6
5	1734	1704.6	45.6

以下余白

試験結果様式 06-20-2

全9頁の5頁

試験報告書第25-1128号

試験結果シート

品名 BLEND ALMOND

品番 B71471

製作寸法 597X597X8.5mm

試験項目 耐素地摩耗性試験

試験方法 規格名称 セラミックタイル試験方法

—第5部：床タイルの耐素地摩耗性試験方法

規格番号 JIS A 1509-5 : 2020

試験数 n = 5

試料寸法 110X110X8.5mm

試験日 2025年12月18日

試料No.	摩耗体積 (mm ³)
1	120
2	127
3	131
4	127
5	127

以下余白

試験結果様式 09-10

全9頁の6頁

試験報告書第25-1128号

試験結果シート

品名 BLEND ALMOND

品番 B71471

製作寸法 597X597X8.5mm

試験項目 耐凍害性試験

試験方法 規格名称 セラミックタイル試験方法-第9部:耐凍害性試験方法

規格番号 JIS A 1509-9:2014

試験数 n=5

試料寸法 300X300X8.5mm

試験日 2025年12月11日~2025年12月19日

試料No.	目視観察結果
1	凍結融解100サイクル終了時、試料に損傷なし
2	凍結融解100サイクル終了時、試料に損傷なし
3	凍結融解100サイクル終了時、試料に損傷なし
4	凍結融解100サイクル終了時、試料に損傷なし
5	凍結融解100サイクル終了時、試料に損傷なし

以下余白

試験結果様式 1.2-60-2

全9頁の7頁

試験報告書第25-1128号

試験結果シート

品名 BLEND ALMOND

品番 B71471

製作寸法 597X597X8.5mm

試験項目 耐滑り性試験 (C. S. R値)

試験方法 規格名称 セラミックタイル試験方法-第12部: 耐滑り性試験方法

規格番号 JIS A 1509-12: 2020

試験数 n = 5

主な試験条件 滑り片の種類

ゴムシート 硬さA72~80 厚さ3~6mm

試料の表面状態

JIS Z 8901に規定する試験用粉体1の1種、7種と水道水とを、9:1:20の質量比で混合した懸濁液を約400 g/m²散布する。

測定時の環境温度: 23 °C

試料寸法 300X300X8.5mm

試料作成方法 -

試験日 2026年1月5日

試料No.	C. S. R
1	0.44
2	0.45
3	0.44
4	0.45
5	0.45

注 意

この試験結果は、上記の試験条件で行った結果を示すものであり、他の条件では結果が異なる場合があります。また、試料表面の状態(磨き面等)によっては、実際の歩行感覚と一致しない場合があります。

以下余白

試験結果様式 1.2-7.1-2

全9頁の8頁

試験報告書第25-1128号

試験結果シート

品名 BLEND ALMOND

品番 B71471

製作寸法 597X597X8.5mm

試験項目 耐滑り性試験 (C. S. R.・B)

試験方法 規格名称 セラミックタイル試験方法—第12部：耐滑り性試験方法

規格番号 JIS A-1509-12：2020

試験数 $n = 5$

主な試験条件 滑り片の種類

ゴム製ノンスリップシート

(硬度：A70～80 厚さ：平たん部分4.5mm 突起部分6～7mm 突起部分の形状φ7mm)

試料の表面状態

JIS Z 8901に規定する試験用粉体1の4種と水道水を、1:300の質量比で混合した懸濁液を約100g/m²散布する。

測定時の環境温度：23℃

試料寸法 300X300X8.5mm

試料作成方法

試験日

2025年12月25日

試料No.	C. S. R.・B
1	0.61
2	0.59
3	0.58
4	0.63
5	0.61

注 意

この試験結果は、上記の試験条件で行った結果を示すものであり、他の条件では結果が異なる場合があります。また、試料表面の状態(磨き面等)によっては、実際の歩行感覚と一致しない場合があります。

以下余白

試験結果様式 15-06 (1)

全9頁の9頁

試験報告書第 25-1128号

試験結果シート

試験項目 耐滑り性試験 (湿潤状態)

試験方法 ASTM E 303

試験数 n= 3

主な試験設備 英国振り子試験器

滑り片: ゴム製スライダー

主な試験条件 滑り片の接触長さ: 124~127mm

測定時の环境温度: 20 °C 測定時の水温: 19 °C

測定表面の状態: 湿潤状態 (試料表面に散水し、濡れた状態)

滑り抵抗値: 4回連続測定の平均値

試料寸法 300X300X8.5mm

試料調整方法

試験日 2025年12月24日

耐滑り性試験結果

試料No.	滑り抵抗値 (BPN値)
1	24
2	25
3	24

以下余白