試験報告書様式１－１(3)-3

試験報告書第２５－１１２６号

試　験　報　告　書

依頼者名	株式会社ミラタップ
所在地	大阪市北区大深町5番54号 グラングリーン大阪南館ゲートタワー13F
試料	名　称　セラミックタイル 商品名　ALPI ROVERE GRIP 品　番　02CAP22R6G
試験項目及び試験方法	試験結果シートに記載
主な試験設備及び試験条件	試験結果シートに記載
試験日	試験結果シートに記載
試験報告書全頁数	9　枚
試験を行った事業所	岐阜県多治見市笠原町３９８６－９１ 一般財団法人全国タイル検査・技術協会　岐阜試験所

貴依頼に基づき実施した試験の結果は、別添試験結果シートに記載したとおりであることを報告致します。

2026年1月14日

岐阜県多治見市笠原町３９８６－９１
一般財団法人全国タイル検査・技術協会
専務理事　　日比野　臣時

当財団試験所は、産業標準化法に基づく試験事業者登録制度（JNLA）により登録されています。
JNLA登録試験事業者（登録番号：060229JP）
この報告書は、依頼者より提供された試料を用いて試験を行い、得られた試験結果を記載するものです。
この報告書は、当財団の事前の了承なしに、報告書の一部のみを複製して用いることを禁じます。

試験報告書様式1-2(3)-3

試験報告書第２５－１１２６号

試料の概要

次の試料の概要の情報は、依頼者から提供された情報を記載しています。

製造業者名	CASTELVETRO
名称	セラミックタイル
種類	磁器質タイル
商品名	ALPI ROVERE GRIP
品番	02CAP22R6G
製品寸法	製作寸法　198X1197X9mm
供給された試料の寸法	198X1197X9mm
数量	6
試料受領日	2025年12月9日

以下余白

nirutap

試験結果様式０４－２１

試験報告書第２５－１１２６号

試　験　結　果　シ　ー　ト

品　　名　ALPI ROVERE GRIP
品　　番　02CAP22R6G
製作寸法　198X1197X9mm
試験項目　吸水率測定
試験方法　規格名称　セラミックタイル試験方法
　　-第3部：吸水率、見掛け気孔率及びかさ密度の測定方法
　　規格番号　JIS A 1509-3：2014　(真空法)
試　験　数　n＝5
試料寸法　198X300X9mm
試　験　日　2025年12月12日～2025年12月15日

試料No.	乾燥時の質量 (g)	吸水時の質量 (g)	吸水率 (%)
1	1123.63	1124.74	0.10
2	1147.80	1149.08	0.11
3	1115.20	1116.14	0.08
4	1128.58	1129.68	0.10
5	1147.05	1149.00	0.17

以下余白

noritan

試験結果様式０５－１１

試験報告書第２５－１１２６号

試　験　結　果　シ　ー　ト

品　　名　ALPI ROVERE GRIP
品　　番　02CAP22R6G
製作寸法　198X1197X9mm

試験項目　曲げ破壊荷重及び曲げ強度の測定
試験方法　規格名称　セラミックタイル試験方法
　　－第4部：曲げ破壊荷重及び曲げ強度の測定方法
　　規格番号　JIS A 1509-4：2014
試　験　数　n＝5
主な試験条件　スパン　590　mm
試料寸法　198X600X9mm
試　験　日　2025年12月12日

試料No.	破壊荷重 (N)	曲げ破壊荷重 (N)	曲げ強度 (N/mm^2)
1	804	2404.7	55.1
2	767	2294.2	52.1
3	781	2336.8	53.4
4	799	2389.3	55.4
5	797	2383.3	55.9

以下余白

mirotap

試験結果様式０６－２０－２

試験報告書第２５－１１２６号

試　験　結　果　シ　ー　ト

品　　名　ALPI ROVERE GRIP
品　　番　02CAP22R6G
製作寸法　198X1197X9mm
試験項目　耐素地摩耗性試験
試験方法　規格名称　セラミックタイル試験方法
　　－第5部：床タイルの耐素地摩耗性試験方法
　　規格番号　JIS A 1509-5：2020
試　験　数　n＝5
試料寸法　110X110X9mm
試　験　日　2025年12月22日

試料No.	摩耗体積 (mm^3)
1	109
2	116
3	120
4	106
5	116

以下余白

試験結果様式０９－１０

試験報告書第２５－１１２６号

試　験　結　果　シ　ー　ト

品　　名　ALPI ROVERE GRIP
品　　番　02CAP22R6G
製作寸法　198X1197X9mm
試験項目　耐凍害性試験
試験方法　規格名称　セラミックタイル試験方法－第9部：耐凍害性試験方法
　　規格番号　JIS A 1509-9：2014
試　験　数　n＝5
試料寸法　300X198X9mm
試　験　日　2025年12月11日～2025年12月19日

試料No.	目視観察結果
1	凍結融解100ｻｲｸﾙ終了時、試料に損傷なし
2	凍結融解100ｻｲｸﾙ終了時、試料に損傷なし
3	凍結融解100ｻｲｸﾙ終了時、試料に損傷なし
4	凍結融解100ｻｲｸﾙ終了時、試料に損傷なし
5	凍結融解100ｻｲｸﾙ終了時、試料に損傷なし

以下余白

mirotop

試験結果様式１２－６０－２

試験報告書第２５－１１２６号

試　験　結　果　シ　ー　ト

品　　名　ALPI ROVERE GRIP
品　　番　02CAP22R6G
製作寸法　198X1197X9mm

試験項目　耐滑り性試験　（C.S.R値）
試験方法　規格名称　セラミックタイル試験方法－第12部：耐滑り性試験方法
規格番号　JIS A 1509-12：2020
試　験　数　n＝5
主な試験条件　滑り片の種類
ゴムシート 硬さA72～80 厚さ3～6mm
試料の表面状態
JIS Z 8901に規定する試験用粉体1の1種、7種と水道水とを、9：1：20の質量比で混合した懸濁液を約400 g/㎡散布する。
測定時の環境温度：　23 ℃
試料寸法　198X300X9mm
試料作成方法　－
試　験　日　2026年1月5日

試料No.	C.S.R
1	0.49
2	0.49
3	0.48
4	0.48
5	0.47

注　　意
この試験結果は、上記の試験条件で行った結果を示すものであり、他の条件では結果が異なる場合があります。また、試料表面の状態（磨き面等）によっては、実際の歩行感覚と一致しない場合があります。

以下余白

mrotap

試験結果様式１２－７１－２

試験報告書第２５－１１２６号

試　験　結　果　シ　ー　ト

品　　名　ALPI ROVERE GRIP
品　　番　02CAP22R6G
製作寸法　198X1197X9mm
試験項目　耐滑り性試験（C.S.R・B）
試験方法　規格名称　セラミックタイル試験方法－第12部：耐滑り性試験方法
　　規格番号　JIS A 1509-12：2020
試　験　数　n＝5
主な試験条件　滑り片の種類
　　ゴム製ノンスリップシート
　　（硬度：A70～80　厚さ：平たん部分4.5mm 突起部分6～7mm 突起部分の形状φ7mm ）
　　試料の表面状態
　　JIS Z 8901に規定する試験用粉体1の4種と水道水を、1:300の質量比で
　　混合した懸濁液を約100g/m^{2}散布する。
　　測定時の環境温度：　23　℃
試料寸法　198X300X9mm
試料作成方法　－
試　験　日　2025年12月25日

試料No.	C.S.R・B
1	0.96
2	0.94
3	0.97
4	0.97
5	1.01

注　　意
この試験結果は、上記の試験条件で行った結果を示すものであり、他の条件では結果が異なる場合があります。また、試料表面の状態（磨き面等）によっては、実際の歩行感覚と一致しない場合があります。

以下余白

mrotap

試験結果様式１５－０６（１）

試験報告書第２５－１１２６号

試　験　結　果　シ　ー　ト

試　験　項　目	耐滑り性試験（湿潤状態）
試　験　方　法	ASTM E 303
試　験　数	n＝ 3
主な試験設備	英国振り子試験器
	滑り片：ゴム製スライダー
主な試験条件	滑り片の接触長さ：124～127mm
	測定時の環境温度：　20　℃　　測定時の水温：　19　℃
	測定表面の状態：湿潤状態（試料表面に散水し、濡れた状態）
	滑り抵抗値：4回連続測定の平均値
試　料　寸　法	198X300X9mm
試料調整方法	－
試　験　日	2025年12月24日

耐滑り性試験結果

試料No.	滑り抵抗値　（BPN値）
1	46
2	50
3	47

以下余白