試験報告書様式１－１(3)-3

試験報告書第２５－１２３２号

試　験　報　告　書

依頼者名	株式会社ミラタップ
所在地	大阪市北区大深町5番54号 グラングリーン大阪南館ゲートタワー13F
試料	名　称　セラミックタイル 商品名　BRECCIA IMPERIALE 品　番　78BC28E
試験項目及び試験方法	試験結果シートに記載
主な試験設備及び試験条件	試験結果シートに記載
試験日	試験結果シートに記載
試験報告書全頁数	6　枚
試験を行った事業所	岐阜県多治見市笠原町３９８６－９１ 一般財団法人全国タイル検査・技術協会　岐阜試験所

貴依頼に基づき実施した試験の結果は、別添試験結果シートに記載したとおりであることを報告致します。

2026年2月3日

岐阜県多治見市笠原町３９８６－９１
一般財団法人全国タイル検査・技術協会
専務理事　　日比野　臣時

当財団試験所は、産業標準化法に基づく試験事業者登録制度（JNLA）により登録されています。
JNLA登録試験事業者（登録番号：060229JP）
この報告書は、依頼者より提供された試料を用いて試験を行い、得られた試験結果を記載するものです。
この報告書は、当財団の事前の了承なしに、報告書の一部のみを複製して用いることを禁じます。

試験報告書様式1-2(3)-3

試験報告書第２５－１２３２号

試料の概要

次の試料の概要の情報は、依頼者から提供された情報を記載しています。

製造業者名	GRESPANIA S.A.
名称	セラミックタイル
種類	磁器質タイル
商品名	BRECCIA IMPERIALE
品番	78BC28E
製品寸法	製作寸法　1200X2780X5.6mm
供給された試料の寸法	100X50X5.6mm 100X100X5.6mm 100X200X5.6mm
数量	36
サンプリング方法	依頼者によるサンプリング
試料受領日	2026年1月16日

以下余白

nirotap

試験結果様式１０－２０－２

試験報告書第２５－１２３２号

試　験　結　果　シ　ー　ト

品　　名　BRECCIA IMPERIALE
品　　番　78BC28E
製作寸法　1200X2780X5.6mm
試験項目　耐薬品性試験
試験方法　規格名称　セラミックタイル試験方法－第10部：耐薬品性試験方法
　　規格番号　JIS A 1509-10：2020
試験数　n＝各5
試料寸法　100X50X5.6mm
試験日　2026年1月21日～2026年1月22日

試料No.	目視観察結果				
	塩化ｱﾝﾓﾆｳﾑ	塩酸	くえん酸	水酸化ｶﾘｳﾑ	次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ
1	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし
2	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし
3	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし
4	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし
5	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし

以下余白

mirror

試験結果様式１１－１０

試験報告書第２５－１２３２号

試　験　結　果　シ　ー　ト

品　　名　BRECCIA IMPERIALE
品　　番　78BC28E
製作寸法　1200X2780X5.6mm

試験項目　鉛及びカドミウムの溶出試験
試験方法　規格名称　セラミックタイル試験方法
　　-第11部：施ゆうタイルから溶出する鉛及びｶﾄﾞﾐｳﾑの定量方法
　　規格番号　JIS A 1509-11：2014
試験数　n＝5
主な試験条件　試験設備　原子吸光分光光度計
　　試験面積　77　cm^2
　　タイルに加えた試験溶液(酢酸4%)の量　20　ml
試料寸法　100X100X5.6mm
試験日　2026年1月28日～2026年1月29日

試料No.	鉛（Pb）		カドミウム(Cd)	
	濃度(μg/ml)	溶出量(μg/cm^2)	濃度(μg/ml)	溶出量(μg/cm^2)
1	定量下限未満	－	定量下限未満	－
2	定量下限未満	－	定量下限未満	－
3	定量下限未満	－	定量下限未満	－
4	定量下限未満	－	定量下限未満	－
5	定量下限未満	－	定量下限未満	－

定量下限：　鉛(Pb)　0.1(μg/ml)　／　カドミウム(Cd)　0.01(μg/ml)

以下余白

sample

試験結果様式１２－６０－２

試験報告書第２５－１２３２号

試　験　結　果　シ　ー　ト

品　　名　BRECCIA IMPERIALE
品　　番　78BC28E
製作寸法　1200X2780X5.6mm

試験項目　耐滑り性試験　（C.S.R値）
試験方法　規格名称　セラミックタイル試験方法－第12部：耐滑り性試験方法
　　規格番号　JIS A 1509-12：2020
試験数　n＝5
主な試験条件　滑り片の種類
　　ゴムシート 硬さA72～80 厚さ3～6mm
　　試料の表面状態
　　JIS Z 8901に規定する試験用粉体1の1種、7種と水道水とを、9：1：20の質量比で混合した懸濁液を約400 g/㎡散布する。
　　測定時の環境温度：　23　℃
試料寸法　100X200X5.6mm
試料作成方法　－
試験日　2026年2月2日

試料No.	C.S.R
1	0.47
2	0.48
3	0.48
4	0.47
5	0.47

注　　意
この試験結果は、上記の試験条件で行った結果を示すものであり、他の条件では結果が異なる場合があります。また、試料表面の状態（磨き面等）によっては、実際の歩行感覚と一致しない場合があります。

以下余白

mirai

試験結果様式１２－７１－２

試験報告書第２５－１２３２号

試　験　結　果　シ　ー　ト

品　　名　BRECCIA IMPERIALE
品　　番　78BC28E
製作寸法　1200X2780X5.6mm
試験項目　耐滑り性試験（C.S.R・B）
試験方法　規格名称　セラミックタイル試験方法－第12部：耐滑り性試験方法
　　規格番号　JIS A 1509-12：2020
試　験　数　n＝5
主な試験条件　滑り片の種類
　　ゴム製ノンスリップシート
　　（硬度：A70～80　厚さ：平たん部分4.5mm 突起部分6～7mm 突起部分の形状φ7mm ）
　　試料の表面状態
　　JIS Z 8901に規定する試験用粉体1の4種と水道水を、1:300の質量比で
　　混合した懸濁液を約100g/m^{2}散布する。
　　測定時の環境温度：　23　℃
試料寸法　100X200X5.6mm
試料作成方法　－
試　験　日　2026年1月29日

試料No.	C.S.R・B
1	0.63
2	0.62
3	0.62
4	0.61
5	0.62

注　意
この試験結果は、上記の試験条件で行った結果を示すものであり、他の条件では結果が異なる場合があります。また、試料表面の状態（磨き面等）によっては、実際の歩行感覚と一致しない場合があります。

以下余白

mrotap